

FICHA TECNICA**ABRASIVO NO METALICO DE ORIGEN NATURAL
PROCESADO ARENA SILICA ISO-11126-2**

TIPO DE GRANO	DE SUB-ANGULAR A ANGULAR CORTANTE
COLOR	DE HUESO HACIA AMARILLO

ANALISIS QUIMICO TIPICO

% SiO ₂	% Fe ₂ O ₃	% Al ₂ O ₃	% TiO ₂	% Na ₂ O	% K ₂ O	% CaO
98.927	0.055	0.503	0.077	0.073	0.007	0.019

CONTROL DE OTRAS PROPIEDADES FISICAS SEGÚN ISO-11126-2 & ISO-11127

ISO-11127-3 DETERMINACION DE LA DENSIDAD APARENTE	PARAMETRO DE CONTROL (2.4-2.7) Kg/Dm ³	VALOR TIPICO 2.65 Kg/Dm ³
ISO-11127-4 DETERMINACION DE LA DUREZA	PARAMETRO DE CONTROL MINIMO MOHS 6	VALOR TIPICO MOHS 6
ISO-11127-5 DETERMINACION DE LA HUMEDA	PARAMETRO DE CONTROL MAXIMO 0.20 %	VALOR TIPICO 0.10 %
ISO-11127-6 CONTAMINANTES SOLUBLES EN AGUA	PARAMETRO DE CONTROL MAXIMO (25mS/m)	VALOR TIPICO 16 mS/m
ISO-11127-7DETERMINACION DE CLORUROS SOLUBLES EN AGUA	PARAMETRO DE CONTROL MAXIMO 0.0025 %	VALOR TIPICO 0.0019 %

**ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS NORMAS SSPC-AB-1, ISO-11126-2
VERIFICANDO CALIDAD CON LOS METODOS DE PRUEBAS DE
ISO-11127 EN TODAS SUS FRACCIONES, NRF-053-PEMEX-2006,
NRF-295-PEMEX-2013 Y NRF-026-PEMEX-2008.**